



Voci di capitolato

PALLAMANO

ViviLive Sport

Pavimentazione sportiva ottenuta mediante la fornitura e posa in opera a spatola di **2,2 Kg./mq.** di composto a base di resine sintetiche opportunamente modificate e legate con inerti ad alta resistenza all'usura ed uno strato finale di **0,8 Kg./mq** circa di resine acriliche idrosolubili opportunamente modificate per la realizzazione del manto gioco. Mq.

ViviLive Sport Cushion

Pavimentazione sportiva in resina sintetica monocolora realizzata da manodopera specializzata mediante rasatura iniziale delle cavità dell'asfalto con la fornitura e posa in opera di **1,5 Kg./mq.** di pasta intasante, la fornitura e posa in opera di **2 Kg./mq.** dello speciale trattamento intermedio costituito di granuli di gomma, legati da particolari resine sintetiche, steso a mani incrociate, la fornitura e posa in opera di **1,5 Kg./mq.** di prodotto costituito da resine acriliche idrosolubili, opportunamente modificate, impermeabile ed antisdrucchiole, caratterizzato da una buona elasticità, da un'ottima resistenza alla usura ed agli agenti atmosferici, stesura manuale a più riprese incrociate e la formazione righe gioco con speciale vernice idonea e di colore a scelta della DD.L.L. Mq.

AVVERTENZE:

La superficie in conglomerato bituminoso, dopo la compattazione (con rullo meccanico pesante), deve presentarsi omogeneamente porosa, atta a ricevere il rivestimento/pavimentazione.